CHAPAS



La materia prima empleada para la fabricación de este tipo de producto es normalmente chapa galvanizada o prelacada, en múltiples colores, el espesor va desde 0'5 mm. hasta 3 mm. Y la longitud según las necesidades y en función a la aplicación final. Entre las frecuentes se encuentra las chapas utilizadas para los cerramientos de naves industriales

Laminadas en frío, caliente, decapadas, galvanizadas	
Espesores	KG/M²
0,4	3,30
0,5	4,12
0,6	4,95
0,7	5,77
0,8	6,59
0,9	7,42
1,0	8,24
1,2	9,89
1,5	12,36
2,0	16,49
2,5	20,61
3,0	24,73
4,0	32,97
5,0	41,21
6,0	49,46
7,0	57,70
8,0	65,94
10,0	82,43
12,0	98,91

Otras chapas Estampada	
Espesores	KG/M²
1,0	8,24
1,5	12,36
2,0	16,49
2,5	20,61
3,0	24,73

Estriada, lagrimada	
Espesores	
3,0	KG/M²
4,0	30,56
5,0	38,75
5,5	50,09
6,0	53,45
7,0	57,54
8,0	65,73
9,0	74,24
10	81,59
12	88,20
14	104,69
15	121,17
	137,66

Otras chapas Pegaso	
Espesores	KG/M.L.
P-500 0,8	3,96
P-500 1	4,96
P-1000 0,8	7,48
P-1000 1	9,35
P 5850	8,66

Minionda	
Espesores	KG/M²
0,5	4,92
0,6	5,91
0,7	6,90
0,8	7,89
1,0	9,86
1,2	11,83

Trapezoidal 1045	
Espesores	KG/M.L.
0,5	5,15
0,6	6,17
0,7	7,20
0,8	8,24

[COPIA PDF]